

# 被着体とシーリング用テープの適合表 (◎はお勧めです)



| 粘着剤<br>被着体 / 品番    | ゴム系      |         |         |    |        | アクリル系   |       |        |        |         |     |    |
|--------------------|----------|---------|---------|----|--------|---------|-------|--------|--------|---------|-----|----|
|                    | 3303-NEO | 3303-HG | SB-229P | 風神 | 3303-K | 3303-EV | GS-21 | G-91Re | SB-246 | SB-246S | ミント |    |
| ガラス・サッシ            |          |         |         |    |        |         | ◎     | ◎      |        |         |     | 注1 |
| ガラス・サッシ(型板ガラス・湿気面) |          |         |         |    |        |         | ◎     | ◎      |        |         |     |    |
| 長尺塩ビシート            |          |         | ◎       |    |        |         |       |        |        |         |     |    |
| 石目地(大理石)           |          |         |         |    | ○      |         |       |        |        |         |     | 注2 |
| 石目地(落とし目地)         | ◎        | ○       |         |    |        | ◎       |       |        |        |         |     |    |
| 石目地(パーナー仕上げ・凹凸調)   | ○        | ◎       |         |    |        | ○       |       |        |        |         |     | 注3 |
| タイル目地(酸洗い・湿気面)     |          |         |         |    |        |         |       |        |        | ◎       |     |    |
| タイル目地(凹凸調)         | ○        | ○       |         |    |        | ○       |       |        |        | ◎       |     |    |
| 金属パネル              | ◎        | ○       |         |    |        | ◎       |       |        | ○      |         |     |    |
| 塗装鋼板               | ◎        | ○       |         |    |        | ◎       |       |        | ○      |         |     | 注4 |
| PCコンクリート           | ○        | ◎       |         |    |        | ○       |       |        |        |         |     |    |
| セメント押出成型材・モルタル面    | ○        |         |         |    |        | ◎       |       |        |        | ○       |     | 注5 |
| ALCパネル             | ○        | ◎       | ○       |    |        | ○       |       |        |        | ○       |     |    |
| 内装クロス(塩ビクロス)       |          |         |         |    | ○      |         |       |        |        |         | ◎   | 注6 |
| 紙壁紙・石膏ボード          |          |         |         |    |        |         |       |        |        |         | ◎   |    |
| サイディングボード(凹凸調)     |          |         | ◎       |    |        |         |       |        | ○      |         |     |    |
| セルフクリーニングボード       |          |         |         |    |        |         |       |        | ◎      |         |     | 注7 |
| サイディングボード(砂まきタイプ)  |          |         |         | ◎  |        |         |       |        |        |         |     |    |
| リシン・スタッコ吹付け面       |          |         |         | ◎  |        |         |       |        |        |         |     |    |

- 注1→老朽化アルミサッシではアルミ表面の劣化により、糊残りが起きる可能性があります。テープが付きすぎる場合は、**3303-K**を使用してください。
- 注2→大理石ではテープ跡が残り易いため、**3303-K**が適しています。
- 注3→石(特に海外産)の種類によってはテープ跡が残る場合があります。
- 注4→塗装が完全に硬化していない上にテープを貼ると、変色などが起こる可能性があります。金属部分は夏場高温になりますので、**SB-246**が適しています(ゴム系テープでは糊残りすることがあります)。
- 注5→ラムダ板、アスロック板、メース板といったセメント押出成型材や、モルタル面では、テープを貼りおきますとテープ跡や糊残りが起こる可能性があります。テープの貼り置き短時間にしてください。
- 注6→発砲している塩ビクロスにテープを貼るとクロス表面を傷つけやすいので、**ミント**を使用し、貼り置きは短時間にしてください。
- 注7→一部の親水性処理をしたサイディングボードで糊残りするケースがあります。特にフラットなボードに対しては、**SB-246**をご使用ください。

## <特性>

| 試験項目<br>品番   | 測定値      |         |         |       |        |         |       |        |        |         |       |
|--------------|----------|---------|---------|-------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|-------|
|              | 3303-NEO | 3303-HG | SB-229P | 風神    | 3303-K | 3303-EV | GS-21 | G-91Re | SB-246 | SB-246S | ミント   |
| 基材           | 和紙       | 和紙      | 和紙      | クレープ系 | 和紙     | 和紙      | 和紙    | 和紙     | 和紙     | 和紙      | 和紙    |
| 粘着剤          | ゴム系      | ゴム系     | ゴム系     | ゴム系   | ゴム系    | アクリル系   | アクリル系 | アクリル系  | アクリル系  | アクリル系   | アクリル系 |
| 厚さ (mm)      | 0.10     | 0.11    | 0.09    | 0.18  | 0.10   | 0.10    | 0.09  | 0.09   | 0.09   | 0.10    | 0.09  |
| 粘着力 (N/15mm) | 1.81     | 1.57    | 1.99    | 4.94  | 1.14   | 1.89    | 1.57  | 2.05   | 1.60   | 1.88    | 0.79  |
| 引張強度         | 40.0     | 38.4    | 33.6    | 56.4  | 65.4   | 57.4    | 40.8  | 44.0   | 39.0   | 37.6    | 37.9  |
| 伸び (%)       | 3.1      | 3.3     | 3.1     | 11.0  | 2.9    | 6.2     | 3.4   | 3.6    | 3.3    | 3.8     | 4.6   |

※試験方法はJIS-Z00237により行う。  
 ※特性値は測定値で、保証値ではありません。

【お願い】テープの保管について：テープは直射日光のあたらない冷暗所で箱に入れて保管して下さい。



[本社] 〒710-8611  
 岡山県倉敷市片島町236  
 TEL.086-465-5812 FAX086-465-5815

[大阪営業所] 〒532-0011  
 大阪府大阪市淀川区西中島4-9-28 TAIYOセンタービル202  
 TEL.06-6305-0868(代) FAX06-6305-0867

[東京支店] 〒103-0022  
 東京都中央区日本橋室町4-3-9 華山ビル  
 TEL.03-3271-3888(代) FAX03-3271-3601

<http://www.kamoi-net.co.jp/>